Produktdatablad

2-K PUR-universallim parkettlim

UZIN MK 92 S

Hårt, skjuvhållfast och snabbhärdande universallim för all slags parkett

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN:

- Mosaikparkett (8 mm massiv parkett)
- Högkantlameller
- Stavparkett
- Massiva golvbrädor
- 10 mm massiv parkett
- Kubb

LÄMPLIG PÅ/FÖR:

- Cementbruk, gipsspackel eller betong
- Nya, fastskruvade spånskivor P4 – P7 eller OSB 2–OSB 4 skivor
- Befintlig beläggning av keramik, natursten, Terrazzo o.likn.
- Ny gjutasfalt
- Prefabricerade betongelement, gipsfiberskivor
- Avjämningsmassor som lämpar sig för parkett
- UZIN isolerings- och läggningsunderlag som lämpar sig för parkett
- Golv med golvvärme

PRODUKTFÖRDELAR/EGENSKAPER:

UZIN MK 92 S er en 2-K PUR-parkettlim med hård, skjuvhållfast åsbildning, för läggning av all slag parkett samt för alla UZIN isoleringsunderlag som lämpar sig för parkett. För inomhusbruk.

Universalprodukt
Mycket god åsbildning
Mycket snabbhärdande
Hårt lim i enlighet med ISO 17178
Kan användas med alla slags parkettlack, parkettolja / vax ocl innehåller inga mjukgörande ämnen

TEKNISK DATA:

Förpackningstyp	KU-plast-kombiförpackning
Leveransstorlekar	A/B 10 kg, A/B 6 kg, A/B 2,5 kg
Hållbarhet	minst 12 månader
Blandningsförhållande	A : B 7,8 :1 viktsandelar
Färg	beige
Åtgång	800 - 1200 g/m²
Bearbetsningstid	ca 30 minuter*
Topfzeit	ca 30 minuter*
Monteringstid	ca 60 minuter*
Minsta bearbetningstemperatur	15 °C på golvet
Belastningsbar	efter ca 2 timmar*
Slipning	efter ca 6 timmar*
Frostbeständigkeit über 3 Zyklen	op till - 25 °C
Frostbeständigkeit über 5 Zyklen	op till - 25 °C

* Vid 20 °C och 65 % RF.

UZIN | A brand of UZIN UTZ
DE | Uzin Utz SE | Dieselstraße 3 | 89079 Ulm | Telefon +49 731 4097-0 | Telefax +49 731 4097-110 | E-Mail info@uzin.de | Internet www.uzin.de
SE | Uzin Utz Sverige AB | c/o Tysk-Svenska Handelskammaren | Box 27104 | 102 52 Stockholm | Teknisk service +46 707 99 29 24 | e-post se@uzin-utz.com | Internet www.uzin.se

UZIN MK 92 S

ANDRA LÄGGNINGSYTOR:

- Flerskiktsparkett
- Flerskiktsbrädor
- Laminat

FÖRBEREDANDE AV UNDERLAG:

Underlaget måste vara jämnt, fast, bärande, torrt, fritt från sprickor, rent och fritt från ämnen (smuts, olja, fett) som försämrar vidhäftningen. Cement- och gipsavjämningar måste slipas och dammsugas. Kontrollera underlaget enligt gällande standarder och datablad och registrera frågor i händelse av defekter. Spackelmassan är inte en fuktspärr. Produktens beskrivna torktid då den är ”klar för beläggning” förutsätter att det i lokalen är 20 gr varmt och 65 % RF i luften. Det forudsætter også at undergolvets max. RF % ska innan spackling motsvara de krav leverantören av golvbeläggningen har gällande som max RF % i underlaget, ved lägging av matta / trägulv. Om underlaget har för hög RF % måste underlaget fuktspärras innan spackling och efterföljande montering av matta / trägolv. Skikt som försämrar vidhäftningen eller som är instabila, t.ex., lösa lim-, spackelmassa, beläggning eller färgrester ska avlägsnas, t.ex. genom borstning, slipning, fräsning eller kulblästring. Stenplattor ska slipas, rengöras och grundas med UZIN PE 460. Dammsug noggrant upp lösa delar och damm. Beroende på underlagets typ och egenskaper finns lämpliga primers ur UZIN:s produktsortiment. Låt den applicerade primern torka väl. Produktdatabladen för de använda produkterna måste beaktas.

BEARBETNING:

1. Se till att limmet har nått inomhustemperatur före bearbetning. Blanda harts och härdare enligt anvisningarna på förpackningen. Se till att allt blandas väl i behållaren, särskilt i botten och längs sidorna, eftersom lim som blandats dåligt inte härdar.
2. Applicera limmet jämnt över underlaget med en lämplig tandadspackel (se „Åtgångsinformation“). Applicera bara så mycket lim som kan beläggas med god fuktning av parkettens baksida inom öppettiden. Tryck fast parkettelementen ordentligt.
3. Färska limorenheter tas bort med rengöringsdukarna i UZIN:s Clean-Box. Limorenheter i härdat tillstånd kan endast tas bort på mekanisk väg.

ÅTGÅNGSINFORMATION:

Parkett	Tanding	Åtgång*
Stav-, bräd-, lång stavparkett, kubb RE	B 13 (UZIN tandad spackel för brädor)	ca. 1200 g/m
10-mm massiv parkett, Flerskiktsparkett	B11	1000 – 1200 g/m²
Mosaikparkett	B3	800 – 1000 g/m²
Högkantlameller	B11	1000 – 1200 g/m²

* Vid 20 °C och 65 % RF om limförpackningen är tempererad.

VIKTIGA ANMÄRKNINGAR:

- Originalförpackningen kan förvaras i minst 12 månader i ett måttligt svalt, torrt utrymme. Tål minusgrader ner till -25 °C.
- Bearbetas bäst vid 18 – 25 °C, golvtemperatur över 15 °C och RF under 65 %. Låg temperatur och luftfuktighet förlänger, hög temperatur och luftfuktighet förkortar öppet-, härdningsoch torktiden.
- När element i stort fornmat läggs måste underlagets jämnhet vara större än vanligt, följ tillverkarens anvisningar i förekommande fall.
- Minsta tjocklek för spackelarbeten är 2 mm.
- Se till att avjämningsmassan torkar ordentligt på spacklade underlag.
- Underkonstruktionen under trägolv måste vara torr. Sörj för en tillräcklig ventilation, även bakifrån, t.ex. genom att avlägsna befintliga tätningslister eller genom att montera speciella sockellister med ventilationsöppningar.
- Gjutasfaltgolv måste vara väl sandade och ha en genomgående och tillräckligt bred kantfog.
- Härdare som har tjocknat kan inte användas mer!
- Blanda inte delmängder för att undvika att blandningens proportioner blir fel.
- Var observant på att träets fuktighet motsvarar standarderna.
- Ett tillräckligt stort och enhetligt avstånd ska hållas till alla uppresta byggdelar, avståndet avgörs av parkett-typ, träslag och rummets storlek.
- Om träets och luftens fuktighet uppfyller standarderna och parketten ventileras tillräckligt kan den slipas och ytbehandlas efter 5 – 7 dagar, t.ex. med passande Pallmann-produkter (www.pallmann.net).
- Endast lämplig för laminatgolv om dessa är godkända för heltäckande läggning av tillverkaren.
- Följ vedertagna branschregler och läggningstekniker i enlighet med gällande nationella standarder.

KVALITETS- OCH MILJÖMÄRKNING:

- Lösningsmedelsfri
- EMICODE EC 1 PLUS / Mycket låg emission

SAMMANSÄTTNING:

Polyuretan av polyolen och polyisocyanat.

ARBETS- OCH MILJÖSKYDD:

Lösningsmedelsfri. Ej brandfarligt. Komp. A: Ingen faroinformation: Komp. B: Lösningsmedelsfri. Ej brandfarligt. Innehåller difenylmetandiisocyanat (MDI). Skadligt vid inandning. Irriterar ögonen, andningsorganen och huden. För inandningsbara MDI-ångor finns det en misstanke om cancerframkallande effekt. Skadliga för hälsan: Mycket allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning. Sensibilisering möjlig genom inandning och hudkontakt. Sörj för god ventilation vid bearbetning, använd hudskyddande kräm, skyddshandskar och skyddsglasögon. Vid kontakt med huden, skölj omedelbart med rikligt med vatten och tvätta av med tvål. Vid ögonkontakt, spola omedelbart med vatten och sök

Denna produkt är endast avsedd för professionell användning av kvalificerade yrkesanvändare. Den får inte säljas till konsumenter. Informationen är baserad på vår erfarenhet och noggranna undersökningar. Vi har emellertid inte möjlighet att kontrollera eller påverka de många material som används, liksom de olika arbets- och bearbetningsförhållandena. Kvaliteten på ditt arbete beror därför på din professionella konstruktionsbedömning och produktanvändning. I tveksamma fall bör du göra egna tester och inhämta teknisk rådgivning. Golvtillverkarnas läggningsriktlinjer ska följas. Publiceringen av det här produktdatabladet upphäver och gör alla tidigare produktdatablad ogiltiga. Den senaste versionen av detta datablad hittar du på vår hemsida: www.uzin.se | 09.2026

läkarvård. Andra saker att tänka på är bland annat:
Anmärkningar på behållarens etikett och säkerhetsdatablad.

BORTSKAFFNING:

Samla in så mycket av restprodukterna som möjligt och återanvänd. Undvik att produkten hamnar i avloppet, i vattendrag eller tränger ned i marken. Behållare som har skrapats rent från rester respektive som är droppfria kan återvinnas. Behållare med flytande restinnehåll samt uppsamlade flytande restprodukter klassas som farligt avfall. Behållare med restinnehåll som har härdat ska källsorteras som byggavfall. Samla upp produktrester, blanda båda komponenterna, låt härda och släng som byggavfall.

Denna produkt är endast avsedd för professionell användning av kvalificerade yrkesanvändare. Den får inte säljas till konsumenter. Informationen är baserad på vår erfarenhet och noggranna undersökningar. Vi har emellertid inte möjlighet att kontrollera eller påverka de många material som används, liksom de olika arbets- och bearbetningsförhållandena. Kvaliteten på ditt arbete beror därför på din professionella konstruktionsbedömning och produktanvändning. I tveksamma fall bör du göra egna tester och inhämta teknisk rådgivning. Golvtillverkarnas läggningsriktlinjer ska följas. Publiceringen av det här produktdatabladet upphäver och gör alla tidigare produktdatablad ogiltiga. Den senaste versionen av detta datablad hittar du på vår hemsida: www.uzin.se | 09.2026