

2-K PUR-universallim parkettlim

UZIN MK 92 S

Hårt, skjuvhållfast och snabbhärdande universallim för all slags parkett

ANVÄNDNINGSMÅL:

- Mosaikparkett (8 mm massiv parkett)
- Högkantlameller
- Stavparkett
- Massiva golvbrädor
- 10 mm massiv parkett
- Kubb

LÄMPLIG PÅ/FÖR:

- Cementbruk, gipsspackel eller betong
- Nya, fastskruvade spånskivor P4 – P7 eller OSB 2–OSB 4 skivor
- Befintlig beläggning av keramik, natursten, Terrazzo o.likn.
- Ny gjutasfalt
- Prefabricerade betongelement, gipsfiberskivor
- Avjämningsmassor som lämpar sig för parkett
- UZIN isolerings- och lägningsunderlag som lämpar sig för parkett
- Golv med golvvärme



PRODUKTFÖRDELAR/EGENSKAPER:

UZIN MK 92 S er en 2-K PUR-parkettlim med hård, skjuvhållfast åsbildning, för läggning av all slag parkett samt för alla UZIN isoleringsunderlag som lämpar sig för parkett. För inomhusbruk.

Universalprodukt
Mycket god åsbildning
Mycket snabbhärdande
Hårt lim i enlighet med ISO 17178
Kan användas med alla slags parkettlack, parkettolja / vax och innehåller inga mjukgörande ämnen



TEKNISK DATA:

Förpackningstyp	KU-plast-kombiförpackning
Leveransstorlekar	A/B 10 kg, A/B 6 kg, A/B 2,5 kg
Hållbarhet	minst 12 månader
Blandningsförhållande	A : B 7,8 : 1 viktsandelar
Färg	beige
Åtgång	800 - 1200 g/m ²
Bearbetsningstid	ca 30 minuter*
Pot life	ca 30 minuter*
Monteringstid	ca 60 minuter*
Minsta bearbetningstemperatur	15 °C på golvet
Belastningsbar	efter ca 2 timmar*
Slipning	efter ca 6 timmar*
Frostbeständighet under 3 cykler	op till - 25 °C
Frostbeständighet under 5 cykler	op till - 25 °C

* Vid 20 °C och 65 % RF.



ANDRA LÄGGNINGSYTOR:

- Flerskiktsparkett
- Flerskiktsbrädor
- Laminat

FÖRBEREDANDE AV UNDERLAG:

Underlaget måste vara jämnt, fast, bärande, torrt, fritt från sprickor, rent och fritt från ämnen (smuts, olja, fett) som försämrar vidhäftningen. Cement- och gipsavjämningar måste slipas och dammsugas. Kontrollera underlaget enligt gällande standarder och datablad och registrera frågor i händelse av defekter. Spackelmassan är inte en fuktspärr. Produktens beskrivna torktid då den är "klar för beläggning" förutsätter att det i lokalen är 20 gr varmt och 65 % RF i luften. Det förudsätter också att undergolvet max. RF % ska innan spackling motsvara de krav leverantören av golvbeläggningen har gällande som max RF % i underlaget, vid lagging av matta / trägolv. Om underlaget har för hög RF % måste underlaget fuktspärras innan spackling och efterföljande montering av matta / trägolv. Skikt som försämrar vidhäftningen eller som är instabila, t.ex., lösa lim-, spackel-, beläggning eller färgrester ska avlägsnas, t.ex. genom borstning, slipning, fräsning eller kulblästring. Stenplattor ska slipas, rengöras och grundas med UZIN PE 460. Dammsug noggrant upp lösa delar och damm. Beroende på underlagets typ och egenskaper finns lämpliga primers ur UZIN:s produktsortiment. Låt den applicerade primern torka väl. Produktdatabladet för de använda produkterna måste beaktas.

BEARBETNING:

1. Se till att limmet har nått inomhustemperatur före bearbetning. Blanda harts och härdare enligt anvisningarna på förpackningen. Se till att allt blandas väl i behållaren, särskilt i botten och längs sidorna, eftersom lim som blandats dåligt inte härdar.
2. Applicera limmet jämnt över underlaget med en lämplig tandadspackel (se „Åtgångsinformation“). Applicera bara så mycket lim som kan beläggas med god fuktning av parkettens baksida inom öppettiden. Tryck fast parkettelementen ordentligt.
3. Färska limorenheter tas bort med rengöringsdukarna i UZIN:s Clean-Box. Limorenheter i härdat tillstånd kan endast tas bort på mekanisk väg.

ÅTGÅNGSINFORMATION:

Parkett	Tanding	Åtgång*
Stav-, bräd-, lång stavparkett, kubb RE	B 13 (UZIN tandad spackel för brädor)	ca. 1200 g/m
10-mm massiv parkett, Flerskiktsparkett	B11	1000 – 1200 g/m ²
Mosaikparkett	B3	800 – 1000 g/m ²
Höggantlameller	B11	1000 – 1200 g/m ²

* Vid 20 °C och 65 % RF om limförpackningen är tempererad.

VIKTIGA ANMÄRKNINGAR:

- Originalförpackningen kan förvaras i minst 12 månader i ett måttligt svalt, torrt utrymme. Tål minusgrader ner till -25 °C.
- Bearbetas bäst vid 18 – 25 °C, golvt temperatur över 15 °C och RF under 65 %. Låg temperatur och luftfuktighet förlänger, hög temperatur och luftfuktighet förkortar öppet-, härdning- och torktiden.
- När element i stort format läggs måste underlagets jämnhet vara större än vanligt, följ tillverkarens anvisningar i förekommande fall.
- Minsta tjocklek för spackelarbete är 2 mm.
- Se till att avjämningsmassan torkar ordentligt på spacklade underlag.
- Underkonstruktionen under trägolv måste vara torr. Sörj för en tillräcklig ventilation, även bakifrån, t.ex. genom att avlägsna befintliga tätningslister eller genom att montera speciella sockellister med ventilationsöppningar.
- Gjutafaltgolv måste vara väl sandade och ha en genomgående och tillräckligt bred kantfog.
- Härdare som har tjocknat kan inte användas mer!
- Blanda inte delmängder för att undvika att blandningens proportioner blir fel.
- Var observant på att träets fuktighet motsvarar standarderna.
- Ett tillräckligt stort och enhetligt avstånd ska hållas till alla uppresta bygghälsor, avståndet avgörs av parkett-typ, träslag och rummets storlek.
- Om träets och luftens fuktighet uppfyller standarderna och parketten ventileras tillräckligt kan den slipas och ytbehandlas efter 5 – 7 dagar, t.ex. med passande Pallmann-produkter (www.pallmann.net).
- Endast lämplig för laminatgolv om dessa är godkända för heltäckande lagging av tillverkaren.
- Följ vedertagna branschregler och laggingstekniker i enlighet med gällande nationella standarder.

KVALITETS- OCH MILJÖMÄRKNING:

- Lösningssmedelsfri
- EMICODE EC 1 PLUS / Mycket låg emission

SAMMANSÄTTNING:

Polyuretan av polyolen och polyisocyanat.

ARBETS- OCH MILJÖSKYDD:

Lösningssmedelsfri. Ej brandfarligt. Komp. A: Ingen faroinformation. Komp. B: Lösningssmedelsfri. Ej brandfarligt. Innehåller difenylmetandiisocyanat (MDI). Skadligt vid inandning. Irriterar ögonen, andningsorganen och huden. För inandningsbara MDI-ångor finns det en misstanke om cancerframkallande effekt. Skadliga för hälsan: Mycket allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning. Sensibilisering möjlig genom inandning och hudkontakt. Sörj för god ventilation vid bearbetning, använd hudskyddande kräm, skyddshandskar och skyddsglasögon. Vid kontakt med huden, skölj omedelbart med rikligt med vatten och tvätta av med tvål. Vid ögonkontakt, spola omedelbart med vatten och sök

läkarvård. Andra saker att tänka på är bland annat:
Anmärkningar på behållarens etikett och säkerhetsdatablad.

BORTSKAFFNING:

Samla in så mycket av restprodukterna som möjligt och återanvänd. Undvik att produkten hamnar i avloppet, i vattendrag eller tränger ned i marken. Behållare som har skrapats rent från rester respektive som är droppfria kan återvinnas. Behållare med flytande restinnehåll samt uppsamlade flytande restprodukter klassas som farligt avfall. Behållare med restinnehåll som har härdat ska källsorteras som byggavfall. Samla upp produktrester, blanda båda komponenterna, låt härda och släng som byggavfall.