Produktdatablad

1-K STP-parkettlim

UZIN MK 200

Hårdelastiskt lim för parkett med not och spont

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN:

- Lamellparkett

LÄMPLIG PÅ/FÖR:

- Cementavjämningar, gipsavjämningar eller betong
- Nya, fastskruva spånskivor P4 – P7 eller OSB 2 – OSB 4 skivor
- Prefabricerade beläggningar, gipsfiberskivor
- Spackelmassor som lämpar sig för parkett
- UZIN-isoler- och installationsunderlag som lämpar sig för parkett
- Golv med golvvärme

PRODUKTFÖRDELAR/EGENSKAPER:

UZIN MK 200 är ett fukthärdande lim med lång öppentid och stöder säker installation av parkettelement i storformat, även vid höga temperaturer och/eller hög luftfuktighet. Lämpligt på sugande och icke sugande underlag samt på fuktkänsligt trä.

- Hög sugvidhäftning
- Bra kantformering
- Lång öppentid
- Hårdelastiskt lim enligt ISO 17178
- Limrester på parkett kan tas bort
- Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande.

TEKNISK DATA:

Förpackningstyp	KU-hink, rörpåse
Leveransstorlekar	16 kg, 4 x 4 kg (16 kg)
Hållbarhet	minst 12 månader
Färg	beige
Åtgång	1000 - 1500 g/m²
Monteringstid	30 – 40 minuter*
Minsta bearbetningstemperatur	15 °C på golvet
Belastningsbar	efter ca 12 timmar*
Slipning	efter ca 24 timmar*
Frostbeständigkeit über 3 Zyklen	till - 25 °C
Frostbeständigkeit über 5 Zyklen	till - 25 °C

*Vid 20 °C och 65 % RF.

Resterande byggfukt under installationen får inte överstiga 85% RF. När du lägger trägolv på undergolv med 65-85% relativ luftfuktighet används imklinga B15 med en förbrukning på 1500 g / m2. Kontakta UZIN Sverige innan du lägger på gjutningar utan kapillärbrytande skikt, Gjutna valv över källare, krypgrund, garage och liknande.

UZIN | A brand of UZIN UTZ
DE | Uzin Utz SE | Dieselstraße 3 | 89079 Ulm | Telefon +49 731 4097-0 | Telefax +49 731 4097-110 | E-Mail info@uzin.de | Internet www.uzin.de
SE | Uzin Utz Sverige AB | c/o Tysk-Svenska Handelskammaren | Box 27104 | 102 52 Stockholm | Teknisk service +46 707 99 29 24 | e-post se@uzin-utz.com | Internet www.uzin.se

ANDRA LÄGGNINGSYTOR:

- Stavparkett
- Massiva stavar 15 – 22 mm
- Stavar i flera skikt

FÖRBEREDANDE AV UNDERLAG:

Underlaget måste vara jämnt, fast, bärande, torrt, fritt från sprickor, rent och fritt från ämnen (smuts, olja, fett) som försämrar vidhäftningen. Cement- och gipsavjämningar måste slipas och dammsugas. Kontrollera underlaget enligt gällande standarder och datablad och registrera frågor i händelse av defekter. Spackelmassan är inte en fuktspärr. Produktens beskrivna torktid då den är ”klar för beläggning” förutsätter att det i lokalen är 20 gr varmt och 65 % RF i luften. Det forudsætter også at undergolvets max. RF % ska innan spackling motsvara de krav leverantören av golvbeläggningen har gällande som max RF % i underlaget, ved lägging av matta / trägulv. Om underlaget har för hög RF % måste underlaget fuktspärras innan spackling och efterföljande montering avträgolv. fuktspärr upp till 98% RF med 3 strykningar UZIN PE 414 BiTurbo, eller med UZIN PE 460. Den efterföljande direktlimningen med UZIN-reaktionshartslim måste göras inom 72 timmar fråndet att primern applicerades. Skikt som försämrar vidhäftningen eller som är instabila, t.ex., lösa lim-, spackelmassa, beläggning eller färgrester ska avlägsnas, t.ex. genom borstning, slipning, fräsning eller kulblästring. Dammsug noggrant upp lösa delar och damm. Beroende på underlagets typ och egenskaper finns lämpliga primer / ur UZIN:s produktsortiment. Låt den applicerade primern torka väl. Produktdatabladen för de använda produkterna måste beaktas.

BEARBETNING:

1. Låt limmet stå i rumstemperatur före bearbetning. Efter öppning ska folielocket tas bort och eventuell hud som bildats på limmet avlägsnas, blanda inte i.
2. Applicera limmet jämnt på underlaget med lämplig tandspackel (se ”Information om åtgång”). Applicera inte mer lim än vad som behövs för att väta parkettens baksida inom halva öppettiden. Tryck fast parkettelementen ordentligt.
3. Färska limorenheter tas bort med rengöringsdukarna i UZIN:s Clean-Box. Limorenheter i härdat tillstånd kan endast tas bort på mekanisk väg.

ÅTGÅNGSINFORMATION:

Parkett	Tanding	Åtgång*
Lamellparkett / Stavparkett	B11	1000 – 1200 g/m²
Massivparkett	B 13 (Pajarito) / Wolff 65656	1200 g/m²
På underlag med en 65 till max. 85 % RF*	B 15	1500 g/m²

VIKTIGA ANMÄRKNINGAR:

- Originalförpackningen kan lagras i minst 12 månader om den lagras på en sval och torr plats. Frostbeständig till – 25 °C. Lim i öppnade behållare täcks med folie som sträcks så att den sluter tätt, använd innehållet snabbt.
- Bästa bearbetningsegenskaper ges ret vid 18 – 25 °C, en golvtemperatur över 15 °C och en relativ luftfuktighet under 65 %. Låga temperaturer och låg luftfuktighet förlänger, höga temperaturer och hög luftfuktighet förkortar läggnings-, vidhäftnings- och torktiden.
- Se till att limmet inte tränger upp i fogarna, eftersom detta kan orsaka mjukgörande missfärgningar när lim och ytbehandling kommer i kontakt med varandra. Detta gäller särskilt för tunn parkett med vertikal kant. UZIN MK 250 / UZIN MK 250 T är mjukgörande
- Trägolv med lackerade ryggar måste limmas med UZIN MK 250 / UZIN MK 250 T.
- Vid installation av stora element är det extra viktigt att underlaget är jämnt, följ vid behov tillverkarens anvisningar.
- Vid spackling ska tjockleken vara minst 2 mm.
- Se till att spackelmassan torkar ordentligt om underlaget har spacklats.
- Undergolv av trä måste vara torrt. För tillräcklig ventilation eller bakre ventilation är det viktigt att t.ex. ta bort den befintliga kantisoleringsremsan, alternativt att installera specialsockellister med ventilationsöppningar.
- Träet måste ha fuktnivå som anges i standarden.
- För de ingående komponenterna ska ett tillräckligt stort och jämnt avstånd hållas beroende på parkettyp, trädslag och rumsstorlek.
- Förutsatt att träets fuktnivå och luftfuktigheten följs och att parketten ges tillräckligt lång tid för att acklimatiseras kan parketten tidigast slipas och ytbehandlas efter 24 timmar, t.ex. med lämpliga Pallmann-produkter (www.pallmann.net)
- Vid limning av UZIN Multimoll Vlies/UZIN Multimoll Vlies Plus ska det säkerställas att lokalerna är väl ventilerade, t ex genom öppna fönster eller dörrar. I fönsterlösa rum ska luftutbytet säkerställas med tekniska hjälpmedel, t ex fläkt/fläktar.
- Allmänt vedertagna fackmannaregler och teknik för parkettläggning, samt de vid varje given tidpunkt gällande nationella standarderna ska beaktas.

KVALITETS- OCH MILJÖMÄRKNING:

- Lösningsmedelsfritt, metoxysilanhaltigt lim
- EMICODE EC 1 PLUS / Mycket låg emission

SAMMANSÄTTNING:

Silanterminerade prepolymerer, mineralspackel, tillsatser.

ARBETS- OCH MILJÖSKYDD:

Lösningsmedelsfritt, metoxysilanhaltigt lim. Ej brandfarligt. Undvik kontakt med ögon och hud. Under härdning friges små mängder metanol, varför det är viktigt att ha tillräcklig ventilation under bearbetningen. Användning av skyddshandskar rekommenderas. Vid hudkontakt, tvätta med rikligt med vatten och tvål. Vid ögonkontakt, spola omedelbart med vatten och sök läkarvård. Andra saker att

Denna produkt är endast avsedd för professionell användning av kvalificerade yrkesanvändare. Den får inte säljas till konsumenter. Informationen är baserad på vår erfarenhet och noggranna undersökningar. Vi har emellertid inte möjlighet att kontrollera eller påverka de många material som används, liksom de olika arbets- och bearbetningsförhållandena. Kvaliteten på ditt arbete beror därför på din professionella konstruktionsbedömning och produktanvändning. I tveksamma fall bör du göra egna tester och inhämta teknisk rådgivning. Golvtillverkarnas läggningsriktlinjer ska följas. Publiceringen av det här produktdatabladet upphäver och gör alla tidigare produktdatablad ogiltiga. Den senaste versionen av detta datablad hittar du på vår hemsida: www.uzin.se | 09.2026

tänka på är bland annat: Anmärkningar på behållarens etikett och säkerhetsdatablad.

BORTSKAFFNING:

Samla upp så mycket av produktresterna som möjligt och återanvänd. Undvik att produkten hamnar i avloppet, i vattendrag eller tränger ned i marken. Behållare som har skrapats rent från rester respektive som är droppfria kan återvinnas. Behållare med innehåll som inte har härdat samt produktrester som inte har härdat klassas som farligt avfall. Behållare med restinnehåll som har härdat ska källsorteras som byggavfall. Låt därför produktrester om möjligt härda i luften och släng dem sedan som byggavfall.

Denna produkt är endast avsedd för professionell användning av kvalificerade yrkesanvändare. Den får inte säljas till konsumenter. Informationen är baserad på vår erfarenhet och noggranna undersökningar. Vi har emellertid inte möjlighet att kontrollera eller påverka de många material som används, liksom de olika arbets- och bearbetningsförhållandena. Kvaliteten på ditt arbete beror därför på din professionella konstruktionsbedömning och produktanvändning. I tveksamma fall bör du göra egna tester och inhämta teknisk rådgivning. Golvtillverkarnas läggningsriktlinjer ska följas. Publiceringen av det här produktdatabladet upphäver och gör alla tidigare produktdatablad ogiltiga. Den senaste versionen av detta datablad hittar du på vår hemsida: www.uzin.se | 09.2026